

УДК 624.15:691.328:006.354 Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПОД
КОЛОННЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Технические условия

Precast reinforced concrete foundations

for columns of agricultural

buildings Specifications

ОКП 58 1221

Дата введения 1981-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства СССР, Государственным комитетом СССР по делам строительства

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. Н. Котов (руководитель темы); М.Я. Кацман; Ю. А. Вислогузов; Г. И. Бердичевский; д-р техн. наук; Ф. А. Иссерс, канд. техн. наук; П. М. Зубко

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

Зам. министра И. П. Быстрыков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 февраля 1980 г. N 13

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные фундаменты стаканного типа, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные для применения в одноэтажных зданиях сельскохозяйственных предприятий, возводимых на грунтах с неагрессивными, а также слабо- и среднеагрессивными грунтовыми водами.

Настоящий стандарт не распространяется на фундаменты, предназначенные для применения в зданиях с расчетной сейсмичностью 8 баллов и выше.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Фундаменты по конструктивному исполнению подразделяются на три типа: 1Ф, 2Ф и 3Ф.

1.2. Фундаменты в зависимости от наличия и толщины опирающихся на них стен подразделяются на два вида:

1 - под стены толщиной до 250 мм включительно или при их отсутствии;

2 - под стены толщиной более 250 мм.

1.3. Форма и размеры фундаментов, а также технические показатели должны соответствовать указанным в обязательном приложении и табл. 1.

Таблица 1

Марка фундамента	Основные размеры, мм			Проектная марка бетона по прочности на сжатие	Расход материала		Масса фундамента, т
	Длина	Ширина	Высота		Бетон, м ³	Сталь, кг	
1Ф9.9-1	900				0,36	14,9	0,9
1Ф12.9-2		900			0,49	16,9	1,2
1Ф12.12-1	1200		650		0,55	17,8	1,4
1Ф12.12-2		1200		200	0,59	18,6	1,5
2Ф15.15-2					0,81	27,1	2,0
3Ф15.15-1	1500	1500			0,77	26,3	1,9
3Ф18.18-2	1800	1800	900		1,34	38,5	3,4

1.4. Фундаменты обозначаются марками, состоящими из двух буквенно-цифровых групп, составленными в соответствии с ГОСТ 23009-78.

В первую группу входят тип фундамента и размеры его подошвы в дециметрах, во вторую группу входят вид фундамента в зависимости от толщины опирающихся на них стен и стойкость к агрессивной среде (при необходимости), обозначаемая буквой П.

Пример условного обозначения фундамента типа 1Ф с размерами подошвы 900х900 мм, под стены толщиной до 250 мм, возводимого на грунте с неагрессивной степенью воздействия грунтовых вод или при их отсутствии.

1Ф9.9-1 ГОСТ 24022-80

То же, типа 2Ф с размерами подошвы 1500х1500 мм, под стены толщиной более 250 мм, возводимого на грунте со слабо- или среднеагрессивной степенью воздействия грунтовых вод:

2Ф15.15-2П ГОСТ 24022-80

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фундаменты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, приведенным в обязательном приложении к настоящему стандарту.

2.2. Фундаменты должны изготавливаться в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 18886-73.

Допускается изготавливать фундаменты в неметаллических формах, обеспечивающих соблюдение требований настоящего стандарта к качеству и точности изготовления конструкций.

2.3. Для изготовления фундаментов должен применяться бетон по прочности на сжатие М200.

2.4. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны удовлетворять действующим стандартам или утвержденным в установленном порядке техническим условиям на эти материалы.

2.5. Бетон по морозостойкости должен соответствовать маркам, назначаемым в зависимости от режима эксплуатации конструкции и климатических условий района строительства согласно главе СНиП II-21-75.

2.6. Бетон, а также материалы для приготовления бетона фундаментов, применяемых в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям главы СНиП II-28-73.

2.6.1. Бетон фундаментов, предназначенных для работы в условиях воздействия слабо- или среднеагрессивных грунтовых вод, должен быть повышенной плотности (II).

Показатели плотности бетона должны соответствовать показателям, установленным главой СНиП II-28-73.

2.7. Для армирования фундаментов применяют горячекатаную арматурную сталь класса А-III по ГОСТ 5781-75 и ГОСТ 5.1459-72 .

2.8. Сварные арматурные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

2.9. Сварные соединения арматурных сеток следует производить контактной сваркой. Сварке подлежат все пересечения стержней.

2.10. Монтажные петли фундаментов должны изготавливаться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2 или из арматурной стали периодического профиля класса Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.

Сталь марки ВСтЗпс2 не допускается применять для изготовления монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа фундаментов при температуре ниже минус 40°С.

2.11. Поставка фундаментов потребителю должна производиться после достижения бетоном отпускной прочности, которая назначается и согласовывается в соответствии с ГОСТ 13015-75. При этом, величина отпускной прочности бетона должна быть не менее 60% прочности, соответствующей его проектной марке по прочности на сжатие.

2.12. Проектное положение арматурных изделий и толщину защитного слоя бетона следует фиксировать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фиксаторами.

Применение стальных фиксаторов не допускается.

2.13. Отклонения фактических размеров и формы фундаментов от проектных не должны превышать, мм:

по длине и ширине ± 15

по высоте ± 10

2.14. Отклонения от проектных размеров стакана под колонну и выступов фундамента не должны превышать ± 5 мм.

2.15. Отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона до арматуры не должны превышать +10; -5 мм.

2.16. На поверхностях фундаментов не допускаются:

раковины диаметром более 15 мм и глубиной более 5 мм,

местные наплывы бетона и впадины высотой и глубиной более 5 мм;

околы бетона ребер глубиной более 10 мм общей длиной более 100 мм на 1 м ребра;

трещины, за исключением усадочных, шириной не более 0,1 мм;

обнажение арматуры.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Фундаменты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

3.2. Приемка фундаментов должна производиться партиями. В состав партии входят фундаменты, изготовленные предприятием в течение не более одних суток по одной технологии из материалов одного вида и качества.

Объем партии устанавливается по соглашению предприятия-изготовителя с потребителем, но не более 200 шт.

3.3. Проверку размеров, положения монтажных петель, толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, качества поверхностей фундаментов проводят для каждой партии фундаментов методом двухступенчатого контроля в соответствии с табл. 2.

Объем партии, шт	Выборка	Объем выборки, шт.	Приемочное число, шт	Браковочное число, шт
До 25	Первая	3	0	2
	Вторая	3	1	2
От 26 до 90	Первая	5	0	3
	Вторая	5	3	4
Св. 90	Первая	8	1	4
	Вторая	8	4	5

3.4. Партию фундаментов принимают, если количество дефектных* фундаментов в первой выборке меньше или равно приемочному числу.

* Фундамент следует считать дефектным, если он не удовлетворяет хотя бы одному из требований настоящего стандарта.

Если количество дефектных фундаментов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, производят вторую выборку. Партию фундаментов принимают, если количество дефектных фундаментов в двух выборках меньше или равно приемочному числу второй выборки. Если количество дефектных фундаментов в двух выборках больше или равно браковочному числу второй выборки, то все фундаменты в партии проверяют поштучно. При этом фундаменты, не удовлетворяющие заданным требованиям, бракуют.

3.5. Оценка качества фундаментов проверяемой партии по результатам осмотра и измерений отобранных образцов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75 и настоящего стандарта.

3.6. Оценка проектной марки бетона по прочности на сжатие следует производить по ГОСТ 18105-72 или ГОСТ 21217-75 с учетом однородности прочности бетона.

3.7. В случаях, если при проверке установлено, что отпускная прочность бетона фундаментов не удовлетворяет требованию, указанному в п. 2.11 настоящего стандарта, приемка фундаментов не должна производиться до достижения бетоном отпускной прочности.

3.8. Испытание бетона на морозостойкость, водонепроницаемость и водопоглощение следует проводить при освоении производства фундаментов и изменении вида и качества материалов, применяемых для приготовления бетона. Кроме того, следует проводить периодические испытания не реже:

на морозостойкость - одного раза в шесть месяцев;

на водонепроницаемость и водопоглощение - одного раза в три месяца.

3.9. Показатели физико-механических свойств бетона и другие показатели, которые не могут быть проверены на готовых фундаментах, следует определять по журналам операционного контроля или путем контроля и испытаний в соответствии с требованиями, приведенными в разд. 4 настоящего стандарта.

3.10. Потребитель имеет право проводить выборочный контроль фундаментов по показателям, указанным в п. 3.3, соблюдая при этом правила, установленные настоящим стандартом. Остальные показатели качества потребитель имеет право проверять по данным журналов ОТК и заводской лаборатории.

По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему результаты лабораторных испытаний в месячный срок после их окончания.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78.

Отпускную прочность бетона следует определять неразрушающими методами по ГОСТ 17624-78, ГОСТ 21243-75, ГОСТ 22690.0-77-ГОСТ 22690.4-77.

4.2. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76.

4.3. Водонепроницаемость бетона (при необходимости) следует определять по величине коэффициента фильтрации K_f согласно ГОСТ 19426-74.

Величины коэффициента фильтрации K_f , соответствующие маркам бетона по водонепроницаемости, следует принимать по главе СНиП II-21-75.

При отсутствии соответствующего оборудования допускается определять марку бетона по водонепроницаемости по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-78.

4.4. Водопоглощение бетона фундаментов, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды, следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.3-78.

4.5. Методы контроля и испытаний арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922-75.

4.6. Плотность (объемную массу) бетона следует определять по ГОСТ 12730.1-78.

Допускается определять плотность (объемную массу) по ГОСТ 17623-78.

4.7. Толщину защитного слоя и положение арматуры в бетоне фундаментов следует определять неразрушающими методами по ГОСТ 17625-72 или ГОСТ 22904-78.

При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры фундамента с последующей заделкой борозд.

4.8. Размеры, непрямолинейность, качество поверхностей и внешний вид фундаментов, положение монтажных петель, толщину защитного слоя бетона до арматуры проверяют в соответствии с ГОСТ 13015-75 и настоящим стандартом.

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. На боковой грани фундамента должны быть нанесены несмываемой краской следующие маркировочные знаки:

товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

марка фундамента;

дата изготовления;

штамп отдела технического контроля;

масса фундамента в т.

5.2. Хранение и транспортирование фундаментов следует производить в рабочем положении.

5.3. Фундаменты должны храниться в штабелях рассортированными по маркам и партиям. Высота штабеля фундаментов не должна превышать двух рядов.

5.4. При хранении каждый фундамент должен укладываться на деревянные инвентарные прокладки и подкладки. Толщина прокладок должна быть не менее 80 мм, подкладок - не менее 30 мм. Прокладки в штабеле должны располагаться по одной вертикали.

Подкладки под нижний ряд фундаментов следует укладывать по плотному, тщательно выровненному основанию.

5.5. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении фундаментов должны соблюдаться меры, исключающие возможность их повреждения.

5.6. Транспортировка фундаментов должна производиться в один ряд с надежным закреплением изделий, предохраняющим их от смещения во время перевозки.

5.7. Каждая партия фундаментов должна сопровождаться документом установленной формы, в котором должны быть указаны:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер и дата выдачи документа;

номер партии;

марки фундаментов;

количество фундаментов в партии;

проектная марка бетона по прочности на сжатие;

отпускная прочность бетона в процентах от проектной марки по прочности на сжатие

марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;

водопоглощение бетона в процентах по весу;

обозначение настоящего стандарта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых фундаментов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения фундаментов, установленных стандартом.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ФУНДАМЕНТОВ

Выборка стали на один фундамент, кг

Марка фундамента	Арматурные изделия			Закладные изделия			Итого	Всего	
	Арматурная сталь по		Итого	Арматурная сталь по ГОСТ 8731-75					Итого
	ГОСТ 8731-75	ГОСТ 51458-72		Класс А-1					
	Класс А-III			Диаметр, мм					
	Диаметр, мм			10	12	16			
3	10								
1Ф 9.9-1	14,0	—	14,0	0,9	—	—	0,9	14,9	
1Ф 12.9-2	15,0	—	15,0	0,9	—	—	0,9	16,9	
1Ф 12.12-1	16,9	—	16,9	0,9	—	—	0,9	17,8	
1Ф 12.12-2	17,7	—	17,7	0,9	—	—	0,9	18,6	
2Ф 15.15-2	11,4	14,4	25,8	—	1,3	—	1,3	27,1	
3Ф 15.15-1	10,6	14,4	25,0	—	1,3	—	1,3	26,3	
3Ф 18.18-2	10,0	25,7	35,7	—	—	2,8	2,8	38,5	

Примечания:

1. Размеры арматурных изделий и защитных слоев бетона даны по осям и торцам стержней.

2. Арматурные сетки, расположенные в подошве фундаментов, и монтажные петли должны быть приварены контактной точечной сваркой или привязаны вязальной проволокой к пространственному каркасу не менее чем в четырех точках.

ГОСТ 24022-80-000080


Выборка стали

Стадия	Лист	Листов
Р	—	1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнении				
					-	01	02	03	04
				<u>Документация</u>					
11			ГОСТ 24022-80-0000BC	Выборка стали	X	X	X	X	X
12			ГОСТ 24022-80-1000CB	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X
				<u>Сборочные единицы</u>					
11	1		ГОСТ 24022-80-1100	Каркас пространственный	КП1	1	1		
			- 01	КП2		1		1	
			- 02	КП3					
11	2		ГОСТ 24022-80-110 - 02	Сетка	С3	1			
			- 03	С4		1			
			- 04	С5			1	1	
			- 05	С6					
			- 06	С7					
					Марка	1Ф9.9 - 1	1Ф12.9 - 2	1Ф12.12 - 1	1Ф12.12 - 2
					ГОСТ 2				
					Фундамент (1Ф; 2Ф; 3Ф)				

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн			
					—	01	02	03
				<u>Детали</u>				
11		3	ГОСТ 24022-80-1001	Изделие закладное М10-150	2	2	2	2
			-01	М12-150				
			-02	М16-200				
				<u>Материалы</u>				
Б4.		4		Бетон марки М200	0,36	0,49	0,55	0,59

ГОСТ 2



Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
		l	h	
ГОСТ 24022-80-1100	КП1	720	580	10,5
-01	КП2	850		11,3
-02	КП3		830	14,2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>Переменные данные для исполнений</u>			
				ГОСТ 24022-80-1100 (КП1)		
11		1	ГОСТ 24022-80-1100	Сетка С1	4	
б.ч.		2	ГОСТ 24022-80-1101	Ф8А III; ГОСТ 5781-75; l=850	4	0,34 кг
				ГОСТ 24022-80-1100-01 (КП2)		
11		1	ГОСТ 24022-80-1100-01	Сетка С2	4	
б.ч.		2	ГОСТ 24022-80-1101	Ф8А III; ГОСТ 5781-75; l=850	4	0,34 кг
				ГОСТ 24022-80-1100-02 (КП3)		
11		1	ГОСТ 24022-80-1100-01	Сетка С2	4	
б.ч.		2	ГОСТ 24022-80-1101-01	Ф10А III; ГОСТ 5.1459-72; l=1100	6	0,68 кг

ГОСТ 24022-80-1100

Каркас
пространственный
(КП1; КП2; КП3)

Стр. для	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение					
					—	01	02	03	04	
				<u>Документация</u>						
11			ГОСТ 24022-80-1110 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	
				<u>Детали</u>						
Б.Ч.	1		ГОСТ 24022-80-1111	Ф8АIII; ГОСТ 5781-75; L=720	8	4				
			- 01	L=850			10	7		
			- 02	L=1150					14	
Б.Ч.	1		ГОСТ 24022-80-1112	Ф10АIII; ГОСТ 5.1459-72; L=1450						
			- 01	L=1750						
Б.Ч.	2		ГОСТ 24022-80-1111 -01	Ф8АIII; ГОСТ 5781-75; L=850		4				
			- 02	L=1150				5		
					Марка	C1	C2	C3	C4	C5
					ГОСТ 240					
					Сетка (C1÷C7)					

Рис. 1





Рис. 2




Обозначение	Мар-ка	Рис.	Размеры, мм					n	i ₁	Масса, кг
			L	B	a	b	c			
ГОСТ 24022-80-110	C1	1	720	—	100	470	200	—	—	2,3
-01	C2		850	—	200	500	200	—	—	2,5
-02	C3	2	850	850	200	—	200	3	3	3,4
-03	C4		1150	850	100	—	200	5	3	4,6
-04	C5		1150	1150	100	—	100	5	5	6,3
-05	C6		1450	1450	200	—	200	6	6	14,4
-05	C7		1750	1750	100	—	100	8	8	21,6

ГОСТ 24022-80-110 СБ

Сетка
(С1 ÷ С7)



Стадия	Масса	Масштаб
р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	



Обозначение	Марка	Диаметр, мм	Размеры, мм			Длина заготовки, мм	Масса, кг
			А	Б	Р		
ГОСТ 24022-80-1001	М10-150	10А ¹	230	170	30	700	0,45
-01	М12-150	12А ¹				720	0,65
-02	М16-200	16А ¹				880	1,40

ГОСТ 24022-80-1001

Закладное изделие (М10-150; М12-150; М16-200)	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	см. табл.	—
	Лист	Листов 1	



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм								Масса, г	
			A	B	H	h	c	c ₁	a	f		a
ГОСТ 24022-80-1000	1Ф9.9 - 1	1	900	800	550	-	75	75	150	375	15	0,9
-01	1Ф12.9 - 2		300					525	1,2			
-02	1Ф12.12 - 1		1200	1200			225	225	150	375	1,4	
-03	1Ф12.12 - 2						75	300	525	1,5		
-04	2Ф15.15 - 2	2	1500	1500	120	225	300	150	375	25	2,1	
-05	3Ф15.15 - 1	3	1800	1900		900	200	300	450	300	525	25
-06	3Ф19.19 - 2				1800				1900	900	200	300

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Чертеж